

Dry FiX

PRIMER 100



DryFiX PRIMER 100 brüt beton astarı; polimer dispersiyon esaslı, özel mineral katkılı brüt beton astarıdır.

UYGULAMA ALANLARI İç – dış mekanlarda yatay ve düşey yüzeylerde, tavanlarda, alçı, kireç ve çimento esaslı sıvaların brüt beton yüzey üzerine uygulanmasında yapışma mukavemetini artırıcı astar olarak kullanılır.

ÖZELLİKLERİ Özel mineral katkılı formülasyonu sayesinde pürüzsüz brüt beton zeminler üzerinde sıva uygulamaları için pürüzlü yüzey oluşturarak yapışma mukavemetini artırır. Sıvanın hızlı su kaybını ve buna bağlı çatlak oluşumunu engeller. Kullanıma hazırdır. Rulo veya fırça ile yüzeye kolayca uygulanabilir. Solvent içermez, kokusuz ve su bazlıdır.

UYGULAMA TALİMATI DryFiX PRIMER 100 ile uygulanacak yüzeyler; temiz, yapışmayı önleyecek kalıntılardan ve gevşek parçalardan arındırılmış sağlam yüzeyler olmalıdır. Yüzeyin kürünü almış kuru ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir. DryFiX PRIMER 100 yüzeye tek kat olarak uygulanır. Uygulandıktan 24 saat sonra sıva uygulamasına geçilmelidir.

UYGULAMA 12 kg lık ambalaj içerisine Maximum %50 su ilave edilmelidir. Kuruma süresi 60-120 dk arasındadır. Tam Kuruma gerçekleşmeden üzerine uygulama yapılmamalıdır.

SARFIYAT 150-250 gr/m²

RENK Açık pembe

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ ŞEKLİ 12 kg PE kova

EPOXY PRIMER



DryFiX EPOXY PRIMER iki bileşenli, şeffaf, solventsiz epoksi astarıdır.

UYGULAMA ALANLARI İlaç ve gıda sanayi, hastane, laboratuvar, tekstil ve otomotiv endüstrisi gibi sanayi tesislerinde, epoksi uygulaması öncesi beton zemin astarı olarak kullanılır.

ÖZELLİKLERİ Solvent içermez. Dolgu ve pigment içermez, sert bir film oluşturmaz. Kolay temizlenir, hijyeniktir.

UYGULAMA TALİMATI DryFiX EPOXY PRIMER uygulanacak yüzey her türlü yağ, kir, toz vb. kalıntılardan temizlenmelidir. DryFiX EPOXY PRIMER su ve tinerle inceltilmemelidir. DryFiX EPOXY PRIMER A bileşeni temiz bir kaba konulur. B bileşenin tamamı A bileşenin üzerine boşaltılır ve mikser yardımıyla homojen bir karışım elde edilene kadar 3 dk karıştırılır. Hazırlanan karışım 45- 50 dk içerisinde tüketilmelidir. İstenilen kalınlık elde edilecek şekilde fırça veya rulo yardımı ile uygulanmalı, ortam koşullarına göre kaplama uygun kıvama geldiğinde gerekli ise kirpi rulo ile hava baloncukları alınmalıdır.

SARFIYAT 200 – 500 gr / m² (Uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebilir)

RENK Şeffaf

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda orijinal, ambalajında açılmamış, olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ ŞEKLİ A Bileşen 3 kg + B Bileşen 2 kg (5 kg Set) Metal Kutu