

EPOXY SELF LEVELING

Dry FiX

DryFiX EPOXY SELF LEVELING Epoksi esaslı Self Leveling kaplama, temizlenmesi kolay ve toz tutmayan bir zemin kaplamasıdır. Mekanik mukavemete karşı dirençli ve kimyasal dayanımı yüksektir.

UYGULAMA ALANLARI Her türlü sanayi tesisinde, fabrikalarda, depo ve antrepolarda, gıda imalat tesisleri, uçak, helikopter hangarları, hastane ve okullar, petrokimya tesisleri, mağazalar, restoranlar labaratuvar vb.

ÖZELLİKLERİ Kimyasal maddelere karşı dayanıklıdır. Solvent içermez hafif kokuya sahiptir. Beyaz ve istenilen her renkte üretilebilir. Temizlenmesi kolay, tozuz zemin gerektiren her yer için ideal bir kaplamadır.

UYGULAMA TALİMATI DryFiX EPOXY SELF LEVELING ile uygulama yapılacak yüzey kir, toz, yağ, vb.kalıntıdan arındırılmalıdır. Yüzey temiz ve kuru olmalıdır. Beton yüzeydeki bozukluklar DryFiX EPOXY FILLER ile tamir edilmelidir. Daha sonra DryFiX EPOXY PRIMER ile bir kat astarlama yapılmalıdır. DryFiX EPOXY SELF LEVELING inceltme gerektirmeyen üç bileşenli bir üründür. A bileşeni içerisine B bileşeni katılarak homojen bir karışım elde edilinceye kadar 2-3 dk karıştırılmalıdır. Hazırlanan karışıma C bileşenin tamamı yavaş yavaş ilave edilerek karıştırmaya devam edilir. Dişli mala veya rulo ile 3mm kalınlığında uygulanır. Zemin kaplaması yapıldıktan yaklaşık bir gün sonra üzerinde yürüme için hazır hale gelir. Tam mekanik ve kimyasal dayanım için 7 gün beklenerek ağır yüke maruz bırakılmamalıdır.

SARFIYAT : 3,5-5 kg/m² (3mm kalınlık için)

RENK: Standart beyaz ve gri (istenilen renklerde üretilebilir.)

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ : A Bileşen 4,2 kg Metal Kutu + B Bileşen 1,8 kg Metal Kutu + C Bileşen 6 kg PE kova (12 kg Set)

