



DryFiX FULL FLEX 2K çimento esaslı toz bileşen ve polimer emülsiyon esaslı sıvı bileşenden oluşan yüksek aşınma direncine sahip, üzerinde yürünebilen, esnek yapısı sayesinde kılcal ve rötre çatlakları köprüleme kapasitesine sahip, su ve nem yalıtımı sağlayan tam elastik su yalıtım ürünüdür.

UYGULAMA ALANLARI Seramik altı, sıva ve şap üstü su izolasyonlarında, havuz, su deposu gibi su basıncına maruz kalan yüzeylerde, teras, banyo, balkon ve bodrum kat gibi ıslak hacim ve rutubetli mekanlarda kaplama malzemesinden önce uygulanır. İç - dış mekanlarda, düşey ve yatay uygulamalarda suyun geldiği yönden uygulanır.

ÖZELLİKLERİ İçme suyu ile temasa uygundur. Yüksek aderansa sahiptir.Üzerine her türlü kaplama malzemesi uygulanabilir.Tam elastik yapısı ile sıcaklık farklarına dayanım sağlar.Uygulandığı yüzeyde eksiz bir yalıtım sağlar. Esnek yapısı sayesinde rötre çatlakları köprüler.

UYGULAMA TALİMATI DryFiX FULL FLEX 2K ile uygulanacak yüzeyler temiz, sağlam ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Yağ, kir veya yapışmayı engelleyici malzemeler yüzeyden temizlenmeli harç çimento kalıntıları gibi maddeler kazınmalıdır. Yüzey kuru ise su göllenmeyecek şekilde nemlendirilmelidir. Eğer aderans problemi yaşanacak veya tutunma sorunu olacak yüzeyler varsa önceden DryFiX BINDER 100 astar ile astarlanmalıdır. Katlar arası minimum 4 saat beklenmeli ve katlar arası uygulamaya 24 saat den fazla ara verilmemelidir.Hazırlanan karışım en fazla 2 saat içinde tüketilmelidir. Ortam sıcaklığı + 5 C ile + 30 C arasında olmalıdır. Çok nemli veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

KARIŞIMIN HAZIRLANMASI Her bir kat için; 8 kg' lık sıvı bileşene, 22 kg'lık toz bileşen yavaş yavaş ilave edilerek düşük devirli bir mikser yardımı ile homojen bir kıvama gelinceye kadar yaklaşık 2-3 dk karıştırılmalıdır. Karışım 3 dk dinlendirildikten sonra uygulama öncesinde tekrar karıştırılmalıdır. Hazırlanan karışım iki veya üç kat halinde, her kat uygulama yönü birbirine dik olacak şekilde fırça veya mala ile uygulanmalıdır.

SARFIYAT Her kat için; 1,00 – 1,5 kg / m2 En az 2 kat uygulanmalı ve yüksek metrajlı tek parça alanlarda iki kat arasına file serilerek uygulama güçlendirilmelidir.

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ ŞEKLİ A Bileşen 22 kg + B Bileşen 8 kg (30 kg set) PE kova