

SEMI FLEX 2K

Dry FiX

DryFiX SEMI FLEX 2K, A Bileşeni özel katkıları içeren çimento esaslı karışım, B Bileşeni sıvı polimerden oluşan, hafif yaya trafiğine dayanıklı, iki komponentli, yarı elastik su yalıtım ürünüdür.

UYGULAMA ALANLARI Seramik altı su izolasyon uygulamalarında, beton yapılarda hareketsiz çatlak onarımında, temel yalıtımlarında, su depolarında, bodrumlarda, ıslak mekanlarda, tuzlu sulara karşı su geçirimsiz ve koruma istenen yerlerde, denize yakın beton iskelelerde, yürüme yollarında kullanılır.

ÖZELLİKLERİ Yatay ve düşey yüzeylerde uygulanabilir. İçme suyu ile temasa uygundur. Beton karbonatlaşmaya karşı korur. Nefes alır. Karbondioksit ve klor iyonlarından etkilenmez.

UYGULAMA TALİMATI DryFiX SEMI FLEX 2K ile uygulama yapılacak yüzey temiz, düzgün ve sağlam olmalıdır. Yağ, kir veya yapışmayı engelleyici malzemeler yüzeyden temizlenmeli, harç çimento kalıntıları gibi maddeler kazınmalıdır. Yüzey kuru ise su göllenmeyecek şekilde nemlendirilmelidir. Aderans problemi yaşanacak yüzeylerde önceden DryFiX BINDER 100 astar ile astarlanmalıdır. DryFiX SEMI FLEX 2K fırça veya mala ile tüm yüzeye 2 kat olarak uygulanmalıdır. İkinci katın uygulaması bir öncekine dik doğrultuda yapılmalıdır. Katlar arasında minimum 4 saat beklenmelidir. Yüzey, uygulama tamamlandıktan 24 saat sonra kullanıma açılmalıdır. Hazırlanan karışım max.2 saat içinde tüketilmelidir. İç-Dış mekanlarda, yatay ve dikey uygulamalarda suyun geldiği yönden uygulanır. Ortam sıcaklığı + 5 C ile + 30 C arasında olmalıdır. Çok nemli ve çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

KARIŞIMIN HAZIRLANMASI Her bir kat için 5 kg sıvı bileşene 20 kg lık toz bileşen ilave edilerek düşük devirli bir mikser yardımı ile homojen bir kıvamda gelinceye kadar 2-3 dk karıştırılmalıdır. Karışım 3 dk dinlendirilmeli, uygulama öncesi tekrar karıştırılmalıdır.

SARFIYAT Her kat için 1 – 1,5 kg / m2. En az 2 kat uygulanmalıdır. Yüksek metrajlı tek parça alanlarda DryFiX FULL FLEX 2K önerilmektedir.

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ ŞEKLİ A Bileşen 20 kg + B Bileşen 5 kg (25 kg set) PE kova

