



DryFiX THERMAL 100 ROOF Uzun Ar-ge çalışmaları sonucu geliştirilen ve know-how ile USA'dan ülkemiz İnşaat Sektörüne giriş yapan DryFiX THERMAL 100 ROOF çevreci formülasyonu ve yüksek performansı ile yeni nesil ısı yalıtım ürünüdür. Çatılar için geliştirilen özel formülasyonu ile güvenle kullanabileceğiniz yüksek UV dayanımlı DryFiX THERMAL 100 ROOF, %25 ısı kaybı yaşanan çatılarınızı yalıtıma hedeflemektedir.

UYGULAMA ALANLARI Teras çatı, trapez saç, oluklu-oluksuz çatı kaplama levhalarında vb. tüm çatı izolasyonlarında kullanılır.

ÖZELLİKLERİ 0,022 W/mk Düşük ısı iletkenlik değeri ile Isıtma-Soğutma maliyetlerini en aza indirir. Odalarınızın kışın sıcak, yazın soğuk kalmasını sağlar. Binanıza büyük yükler getirmez, dübelsiz uygulandığı için döşe betonunuz hasar görmez. B sınıfı Alev yürütmez ve zehirli gaz çıkarmaz özelliğiyle yüksek Yangın dayanımına sahiptir. Su bazlıdır, petrol ürünü içermez ve kokusuzdur. Kullanım süresince oluşan hasarların tamirati çok kolay ve ekonomiktir. Su geçirimsiz yapısıyla çatılarda su sızıntısı sorunlarını engeller, özel formülasyonu sayesinde güneş ışınlarının % 80'i geri yansıtarak enerji tasarrufu sağlar.

UYGULAMA TALİMATI Uygulama yapılacak yüzey kir, toz, yağ vb. kabarmış kalıntılardan arındırılmalı, temiz ve kuru olmalıdır. Tüm çatlaklar, bağlantı yerleri, etekler ve zarar görmüş sızma yerlerinin gerekli tamirat işlemleri yapılmalıdır. Isı yalıtım uygulamasını güçlendirmek ve uygulamanın sürdürülebilirliğini artırmak için yüzey, tek kat olarak DryFiX THERMAL PRIMER 100 ile astarlanmalıdır. DryFiX THERMAL PRIMER 100 Astar kullanıma hazırdır, kesinlikle sulandırılmamalıdır. Astar 4 saat kuruma süresini tamamladıktan sonra, DryFiX THERMAL 100 ROOF; fırça, rulo & sprey yardımıyla yüzeye 3 kat veya tam verim alınması için en az 1-1,5 mm kalınlık sağlanıncaya kadar uygulanmalıdır. Her kat uygulama birbirine dik şekilde uygulama yapılmalıdır. Katlar arası bekleme süresi minimum 2 saattir. DryFiX THERMAL 100 ROOF ve THERMAL PRIMER 100 ürünleri kesinlikle su ile inceltilmemelidir. +5 C ile + 35 C arasında uygulama yapılmalıdır.

SARFIYAT 1 lt/m² (1 mm kalınlık için)

RENK Beyaz

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ 18 lt PE kova