

BITUMER 400 1K

Hızlı kürlenene, tek bileşenli, bitümle zenginleştirilmiş poliüretan esaslı likit bir malzemedir. Hemen her tür yüzeye güçlü bir şekilde yapışarak oldukça elastik bir film oluşturur. Kimyasal ve mekanik direnci mükemmeldir. Minimum tüketimi 1,5 kg/m² olacak şekilde, fırça, rulo, spatula veya havasız püskürtme makinesiyle uygulanır.

■ AVANTAJLARI

- Hızlı kürlenir.
- Kalın kat uygulaması yapılabilir, kabarcık oluşturmaz.
- Soğuğa karşı dirençlidir. Film, -40°C'a kadar elastikiyetini korur
- Mükemmel mekanik özelliklere sahiptir; uzama kabiliyeti, gerilme, yırtılma ve aşınma mukavemeti yüksektir.
- Kimyasallara karşı iyi direnç gösterir
- Su buharı bariyeri olarak etkin işlev görür.

■ UYGULAMA ALANLARI

- Zeminler, temeller, çatılar, yeşil çatılar, alçı ve çimento paneller, poliüretan yalıtım köpükleri, asfalt membranlar/EPDM membranlar, banyolar (karo/fayans altı), veranda ve balkonlar (karo altı), su tankları (içme suyu depoları hariç), köprü platformları

■ DEPOLAMA

Ambalaj	25kg
Renk	Siyah
Raf Ömrü	Rutubetsiz ve kuru ortamlarda, ambalajın ağzı açılmaması ve hasar görmemesi koşuluyla üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar dondan ve güneşten korunmalıdır.

■ SARFIYAT

Minimum toplam tüketim: 1,5 kg/m²

■ UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

Yüzey, mümkünse yüksek basınçlı bir yıkayıcı kullanılarak temizlenmeli; yağ, gres, yakıt ve parafin kalıntıları çıkarılmalı, ayrıca kalıp ayırıcı maddelerden, çimento artıkları, talaşları, gevşek parçacıklar ve kürlenmiş membranlardan da tamamen arındırılmalıdır.

Malzemeyi fırça, rulo, spatula veya havasız püskürtme makinesi ile uygulayınız. Rulolar tek kullanımlıdır. Tekrar kullanımı uygun değildir.

■ UYARILAR VE ÖNERİLER

Uygulama esnasında yanıcı, parlayıcı ve alev alabilecek ürünler uzak tutulmalı. Sigara içilmemeli. Uygulama yapılacak alanın sürekli havalandırılmasına dikkat edilmeli. Uygulama esnasında gözlük, eldiven gibi koruyucu ekipmanlar kullanılmalı. Göz teması halinde bol su ile iyice yıkanmalı. Detaylı bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu isteyiniz. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir. Ürün profesyonel kullanıcılar tarafından, teknik bilgi kısmındaki veriler göz önüne alınarak tüketilmelidir.

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin dışındaki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

İZERSAN YAPI MALZ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

Merkez / Fabrika: Egemenlik Mah. 6016/6 Sk. No:19/1 İçişleri Bornova/ İZMİR

www.dryfix.com.tr - info@izersan.com.tr

Tel&Fax: +90 850 777 05 35



BITUMER 400 1K

■ TEKNİK ÖZELLİKLER VE PERFORMANS DEĞERLERİ

Renk		Siyah
Yoğunluk	ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, 20°C	1,35±0,05 g/cm ³
Sertlik	ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868	35 Shore A
Viskozite (Karışım)	ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25°C)	2500-3500 cP
Betona Yapışma	ASTM D4541	1,3-1,6 (N/mm ²)
Uzama Yüzdesi	ASTM D412 / EN-ISO-527-3	%600-800
Katlar Arası Bekleme Süresi		8-10 saat
Yeniden Kat Atma		10-24 saat
Tam Kuruma		7 Gün

Yukarıda yazılı olan teknik özellikler 23°C ve %50 nispi nem koşullarında yapılan test sonucuna göre yazılmıştır. Farklı sıcaklık ve nem koşullarında değerler değişkenlik gösterebilir.

■ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kullanımı ve depolanması esnasında, İşçi sağlığı ve güvenliği için uygun iş elbisesi, gözlük, eldiven ve maske kullanılmalıdır. Göz, ağız ve deri temasından kaçınılmalıdır. Temas edilen bölge bol su ile yıkanmalıdır. Daha tehlikeli durumlarda veya ürünün yutulması durumunda acil olarak bir uzman doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek maddeler sokulmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS) başvurulmalıdır.

■ YASAL UYARI

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından İzersan Yapı Malz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin dışındaki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

İZERSAN YAPI MALZ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

Merkez / Fabrika: Egemenlik Mah. 6016/6 Sk. No:19/1 İşikkent Bornova/ İZMİR

www.dryfix.com.tr - info@izersan.com.tr

Tel&Fax: +90 850 777 05 35

