

## CER 404

Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, C1T sınıfı fayans ve seramik yapıştırma harcı.

### ■ AVANTAJLARI

- Ekonomik ve kolay uygulama imkanı sunar.
- Dikey uygulamalarda sarkma yapmaz.

### ■ UYGULAMA ALANLARI

İç mekanlarda, sıva, duvar şap ve benzeri çimento bazlı yüzeylerde, seramik ve fayans benzeri kaplama malzemelerin uygulanmasında kullanılır.

### ■ UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

- 25 kg torba 5,50-6,00 lt temiz su ile mikser yardımı ile düşük devirde, ürün suya yavaşça eklenir ve homojen hale gelene kadar 2-3 dk karıştırılmalıdır
- Karışım, 5 dakika dinlendirilir ve tekrar 1-2 dakika karıştırılarak, kullanıma hazır hale getirilir.

### ■ UYARILAR VE ÖNERİLER

- Uygulama yapılacak yüzey kuru, temiz ve sağlam olmalıdır.
- Uygulama yüzeyinde çatlak, zayıf ve bozuk alanlar minimum 24 saat öncesinde onarılmalıdır.
- Uygulama zamanı ve sonraki 24 saat içi ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arası olmalıdır.
- Donmuş veya 24 saat içerisinde don tehlikesi beklenen durumlarda, rüzgar altında ve sıcak yüzeylerde uygulamadan kaçınılmalıdır.

### ■ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kullanımı ve depolanması esnasında, İşçi sağlığı ve güvenliği için uygun iş elbisesi, gözlük, eldiven ve maske kullanılmalıdır. Göz, ağız ve deri temasından kaçınılmalıdır. Temas edilen bölge bol su ile yıkanmalıdır. Daha tehlikeli durumlarda veya ürünün yutulması durumunda acil olarak bir uzman doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek maddeler sokulmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS) başvurulmalıdır.

### ■ DEPOLAMA

Ambalaj	20 kg Kraft Torba
Renk	Gri
Raf Ömrü	12 Ay

### ■ SARFIYAT

4,00 – 6,00 Kg/m<sup>2</sup>

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin dışındaki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

### İZERSAN YAPI MALZ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

**Merkez / Fabrika:** Egemenlik Mah. 6016/6 Sk. No:19/1 Işıkent Bornova/ İZMİR

www.dryfix.com.tr - info@izersan.com.tr

Tel&Fax: +90 850 777 05 35



## CER 404

## ■ TEKNİK ÖZELLİKLER VE PERFORMANS DEĞERLERİ

Ürün Yapısı	Çimento ve Toz
Renk	Gri ve Beyaz
Su Karışım Oranı	5,50-6,00 lt Su / 25 kg
Sarfiyat	4-6 kg/m <sup>2</sup>
Referans Standart	TS EN 12004:2017
Başlangıç Çekme Yapışma Mukavemeti	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Suya Daldırıldıktan Sonra Çekme Yapışma Mukavemeti	≥ 0,5 N/mm
Isıyla Yaşlandırıldıktan Sonra Çekme Yapışma Mukavemeti	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Donma-Çözünme Çevrimlerinden Sonra Çekme Yapışma Mukavemeti	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Uzatılmış Açık Bekletme Süresinden Sonra Çekme Yapışma Mukavemeti (20 dakika sonra)	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Kayma	≤ 0,5 mm
Yangına Tepki Sınıfı	A1
Kap Ömrü	2-3 Saat
Ürünün Çalışılabilme Süresi	Maksimum 20 Dakika
Üzerinde Yürünebilme Süresi	24 Saat

Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük sıcaklıkta süre uzar, yüksek sıcaklıkta süre kısalır. Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DryFiX sorumlu değildir.

## ■ YASAL UYARI

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından İzersan Yapı Malz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin dışındaki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

## İZERSAN YAPI MALZ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

Merkez / Fabrika: Egemenlik Mah. 6016/6 Sk. No:19/1 İçkent Bornova/ İZMİR

www.dryfix.com.tr - info@izersan.com.tr

Tel&Fax: +90 850 777 05 35

