

CLASSIC

Çimento esaslı, iç ve dış cephelerde kaba sıva üzerine uygulanan ince sıvama malzemesidir.

■ AVANTAJLARI

- Kolay ve hızlı uygulanır.
- Uygulandığı yüzeye yüksek yapışma özelliği vardır.
- Uygulandığı yüzeyde homojen bir bitiş elde edilir.
- Dış iklim koşullarına karşı dayanıklıdır.
- Homojen bir tekstür sunar.

■ UYGULAMA ALANLARI

- Çimento bazlı tüm yüzeylerde, iç ve dış mekanlarda, kaba sıva sonrası düzgün yüzeyler elde etmek amacıyla uygulanır.

■ UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

- DryFiX CLASSIC ince sıva malzemesi, 5,50-6,00 lt temiz suyun içine yavaş yavaş ilave edilerek, mikser yardımı ile düşük devirde, ürün suya yavaşça eklenir ve homojen hale gelene kadar 2-3 dk karıştırılmalıdır
- Karışım, 5 dakika dinlendirilir ve tekrar 1-2 dakika karıştırılarak, kullanıma hazır hale getirilir.

■ UYARILAR VE ÖNERİLER

- Uygulama yapılacak yüzey kuru, temiz ve sağlam olmalıdır.
- Uygulama yüzeyinde çatlak, zayıf ve bozuk alanlar minimum 24 saat öncesinde onarılmalıdır.
- Uygulama zamanı ve sonraki 24 saat içi ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arası olmalıdır.
- Donmuş veya 24 saat içerisinde don tehlikesi beklenen durumlarda, rüzgar altında ve sıcak yüzeylerde uygulamadan kaçınılmalıdır.

■ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kullanımı ve depolanması esnasında, İşçi sağlığı ve güvenliği için uygun iş elbisesi, gözlük, eldiven ve maske kullanılmalıdır. Göz, ağız ve deri temasından kaçınılmalıdır. Temas edilen bölge bol su ile yıkanmalıdır. Daha tehlikeli durumlarda veya ürünün yutulması durumunda acil olarak bir uzman doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek maddeler sokulmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS) başvurulmalıdır.

■ DEPOLAMA

Ambalaj	25 kg Kraft Torba
Renk	Gri
Raf Ömrü	Rutubetsiz ve kuru ortamlarda, ambalajın ağzı açılmaması ve hasar görmemesi koşuluyla üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar dondan ve güneşten korunmalıdır.

■ SARFİYAT

1,4 - 1,6 kg/m² - 1 mm

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin dışındaki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

İZERSAN YAPI MALZ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

Merkez / Fabrika: Egemenlik Mah. 6016/6 Sk. No:19/1 Işıkent Bornova/ İZMİR

www.dryfix.com.tr - info@izersan.com.tr

Tel&Fax: +90 850 777 05 35



CLASSIC

■ TEKNİK ÖZELLİKLER VE PERFORMANS DEĞERLERİ

Ürün Yapısı	Çimento Bazlı Toz
Renk	Gri
Su Karışım Oranı	5,50-6,00 lt su / 25 kg
Referans Standart	TS EN 998-1
Basınç Dayanımı	CS IV ≥ 6 N/mm ²
Bağ Dayanımı	$\geq 0,4$ N/mm ²
Sertleşmiş Harcın Boşluklu Birim Hacim Ağırlığı	1.500 kg/m ³ (± 200)
Kapiler Su Emme ve Su Geçirgenliği	W0
Su Buharı Geçirgenliği (μ)	≤ 25
Yangına Tepki Sınıfı	A1

Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük sıcaklıkta süre uzar, yüksek sıcaklıkta süre kısalır. Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DryFiX sorumlu değildir.

■ YASAL UYARI

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulamaya hatalarından İzersan Yapı Malz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin dışındaki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

İZERSAN YAPI MALZ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

Merkez / Fabrika: Egemenlik Mah. 6016/6 Sk. No:19/1 Işıkent Bornova/ İZMİR

www.dryfix.com.tr - info@izersan.com.tr

Tel&Fax: +90 850 777 05 35

