

DF PUR WT 2K

İçme suyu depolarının korunması ve su yalıtımı için tasarlanan, iki bileşenli, poliüretan esaslı, solventsiz likit su yalıtım malzemesidir.

■ AVANTAJLAR

- -40C ve +90C arasında ısı direncine sahiptir.
- Solventsizdir.
- Mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.
- Kapalı alanlarda uygulanabilir.
- Kimyasallara karşı etkin direnç sağlar.
- Tiksotropiktir.

■ UYGULAMA ALANLARI

- Su tankları ve depoları,
- Beton su depoları,
- Çelik ve diğer metallerden yapılmış depolar,
- İçme suyuyla doğrudan temas eden yüzeyler

■ UYARILAR VE ÖNERİLER

Uygulama esnasında yanıcı, parlayıcı ve alev alabilecek ürünler uzak tutulmalı. Sigara içilmemelidir. Uygulama yapılacak alanın sürekli havalandırılmasına dikkat edilmeli. Uygulama esnasında gözlük, eldiven gibi koruyucu ekipmanlar kullanılmalı. Göz teması halinde bol su ile iyice yıkanmalı. Detaylı bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu isteyiniz. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir. Ürün profesyonel kullanıcılar tarafından, teknik bilgi kısmındaki veriler göz önüne alınarak tüketilmelidir.

■ DEPOLAMA

Ambalaj	A/B = 20 kg + 4 kg metal kova
Renk	Mavi
Raf Ömrü	Açılmamış orijinal kovalarında, 5°C ile 25°C arası sıcaklıktaki kuru ortamlarda minimum 12 ay saklanabilir. Karıştırılmamış komponentlerin kapları, bir sonraki kullanım için hava almayacak şekilde sıkıca kapatılarak muhafaza edilmelidir.

■ SARFIYAT

Toplam tüketim (minimum): 1,30 – 1,50 kg/m²

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin dışındaki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler

■ UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

Yüzey Hazırlıkları:

Yüzey, mümkünse yüksek basınçlı bir yıkayıcı kullanılarak temizlenmeli; yağ, gres, yakıt ve parafin kalıntıları çıkarılmalı, ayrıca kalıp ayırıcı maddelerden, çimento artıkları, talaşları, gevşek parçacıklar ve kürlenmiş membranlardan da tamamen arındırılmalıdır.

Astarlama:

- DryFiX DFC-100 Epoksi Astar kullanılması önerilir.

Karıştırma:

A ve B bileşenleri düşük devirli bir karıştırıcıda min. 2-3 dk. Karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilir. Hazırlanan karışımın kullanım süresi +20 °C' de 20-30 dakikadır. Hava sıcaklığındaki değişime bağlı olarak kullanım süresi kısalabilir ya da uzayabilir.

Uygulama:

Malzeme önceden astarlanmış yüzeye, rulo ya da fırça yardımıyla tüm yüzey kaplanana kadar, zemine dökülerek min. İki kat olarak sürülmeli, dikey uygulamalarda ise min. İki kat olarak uygulanmalıdır. İlk kat uygulandıktan sonra min. 8, max. 24 saat sonra ikinci kat uygulanmalıdır.



DF PUR WT 2K

TEKNİK ÖZELLİKLER VE PERFORMANS DEĞERLERİ

Renk	Mavi
Yoğunluk	1,40±0,05 g/cm ³
Viskozite	5.000-10.000 cP
Karışım Oranı (A+B)	20/4
Parlaklık	Yarı Mat
Uygulama Sıcaklığı	+5 °C ile +35 °C
Katı Madde	%100
Sertlik	40 (Shore D)
Kopma-Genleşme Yüzdesi	%100
Kap Ömrü	20-30 dk.
Kopma Mukavemeti	20 N/mm ²
Su Emilimi	< 0,5 %
Betona Yapışma	> 2 N/mm ²
İlk Kuruma Zamanı	3-4 saat
Yeniden Kat Atma	6-24 saat arası

Yukarıda yazılı olan teknik özellikler 23°C ve % 50 nispi nem koşullarında yapılan test sonucuna göre yazılmıştır. Farklı sıcaklık ve nem koşullarında değerler değişiklik gösterebilir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kullanımı ve depolanması esnasında, işçi sağlığı ve güvenliği için uygun iş elbisesi, gözlük, eldiven ve maske kullanılmalıdır. Göz, ağız ve deri temasından kaçınılmalıdır. Temas edilen bölge bol su ile yıkanmalıdır. Daha tehlikeli durumlarda veya ürünün yutulması durumunda acil olarak bir uzman doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek maddeler sokulmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS) başvurulmalıdır.

YASAL UYARI

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından İzersan Yapı Malz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin dışındaki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler

İZERSAN YAPI MALZ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

Merkez/Fabrika: Egemenlik Mah. 6016/6 Sk. No:19/1 Işıkkent Bornova/ İZMİR

www.dryfix.com.tr - info@izersan.com.tr

Tel&Fax: +90 850 777 05 35

