

## DERZ AQUA

Çimento esaslı, özel hidrofobik polimer ve silikon katkıları ile güçlendirilmiş, CG2WA sınıfı, 1-12 mm derz boşlukları için, esnek derz dolgu malzemesi.

### ■ ÖZELLİKLERİ

- Hazırlaması ve uygulaması kolaydır.
- Basınç ve aşınma dayanımı yüksektir.
- Su geçirimsizdir.
- Kirlenme ve çatlama direnci çok yüksektir.
- Uygulandığı yüzeye iyi yapışır. Pürüzsüz bir yüzey sunar.
- Donma ve çözünme çevrimine karşı dayanıklıdır.

### ■ KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekanlarda, seramik, granit, karo, cam mozaik, mermer ve doğal taş gibi kaplamalarda, havuz ve su deposu gibi ıslak mekanlarda, yoğun yaya trafiğine maruz kalan ve yerden ısıtmalı zeminlerde kullanılır.

### ■ UYGULAMA TALİMATI

- DryFiX DERZ AQUA derz dolgusu 6,00 - 6,80 lt suya yavaşça ilave edilerek mikser yardımı ile 2-3 dakika karıştırılır. 5 dk dinlendirildikten sonra 1-2 dk daha tekrar karıştırılır.
- Hazırlanan karışım 30 dakika içinde kullanılmalıdır.
- Harç, derz boşluklarına lastik mala ile doldurulur ve fazlalıklar sıyırma ile alınır.
- Hava koşullarına bağlı olarak ortalama 15-20 dakika sonra ıslak sünger ile yüzeye fazla baskı oluşturmadan temizlenir.

### ■ UYARILAR VE ÖNERİLER

- Derz uygulamasından önce, derz boşlukları arasında bulunabilecek toz, talaş, inşaat çimento artıkları temizlenmelidir.
- Uygulama öncesinde derz boşlukları sünger yardımıyla nemlendirilmelidir.
- Kaplamaların en az 24 saatten önce uygulandığından ve seramik yapıştırıcısının sertleştiğinden emin olunmalıdır.
- Metal yüzeylerde uygulanmaz.
- Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
- Dış mekan uygulamalarında, yağmur yağma

### ■ SARFIYAT

Derz genişliği ve seramik boyutuna göre 100 - 800 gr/m<sup>2</sup>

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin dışındaki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

### İZERSAN YAPI MALZ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

Merkez / Fabrika: Egemenlik Mah. 6016/6 Sk. No:19/1 İşikkent Bornova/ İZMİR

www.dryfix.com.tr - info@izersan.com.tr

Tel&Fax: +90 850 777 05 35



## DERZ AQUA

### TEKNİK ÖZELLİKLER VE PERFORMANS DEĞERLERİ

Renk	Beyaz
Su Oranı	6,00-6,80 lt / 20 kg
Servise Açma Süresi	Min. 24 saat
Harcın Kullanılabilme Süresi	Max. 30 dk
Eğilme Dayanımı	$\geq 2,5$ N/mm <sup>2</sup>
Basınç Dayanımı	$\geq 15$ N/mm <sup>2</sup>
Su Emme 30 dk/ 240 dk	$\leq 2$ gr/ $\leq 5$ gr
Büzülme Katsayısı	$\leq 3$ mm/m
Aşınma Dayanımı	$\leq 1000$ mm <sup>3</sup>

Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük sıcaklıkta süre uzar, yükseke sıcaklıkta süre kısalır. Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DryFiX sorumlu değildir.

### DEPOLAMA

Ambalaj	20 kg Kraft Torba
Renk	Beyaz
Raf Ömrü	12 Ay

### GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kullanımı ve depolanması esnasında, işçi sağlığı ve güvenliği için uygun iş elbisesi, gözlük, eldiven ve maske kullanılmalıdır. Göz, ağız ve deri temasından kaçınılmalıdır. Temas edilen bölge bol su ile yıkanmalıdır. Daha tehlikeli durumlarda veya ürünün yutulması durumunda acil olarak bir uzman doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek maddeler sokulmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS) başvurulmalıdır.

### YASAL UYARI

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından İzersan Yapı Malz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin dışındaki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

### İZERSAN YAPI MALZ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

**Merkez / Fabrika:** Egemenlik Mah. 6016/6 Sk. No:19/1 Işıkent Bornova/ İZMİR

www.dryfix.com.tr - info@izersan.com.tr

Tel&Fax: +90 850 777 05 35

