

DERZ PLUS

Çimento esaslı, özel hidrofobik polimer ile güçlendirilmiş, CG1 sınıfı, 1-6 mm derz boşlukları için uygun derz dolgu malzemesi.

■ AVANTAJLARI

- Hazırlaması ve uygulaması kolaydır.
- Basınç ve aşınma dayanımı yüksektir.
- Kirlenme ve çatlama direnci çok yüksektir.
- Uygulandığı yüzeye iyi yapışır. Pürüzsüz bir yüzey sunar.
- Donma ve çözünme çevrimine karşı dayanıklıdır.

■ KULLANIM ALANLARI

- İç mekanlarda, seramik, granit, karo, mermer ve doğal taş gibi kaplamalarda 6 mm genişliğine kadar olan derz uygulamalarında kullanılır.

■ UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

- DryFiX DERZ PLUS derz dolgusu 6,75-7,25 lt suya yavaşça ilave edilerek mikser yardımı ile 2-3 dk karıştırılır. 5 dk dinlendirildikten sonra 1-2 dk daha tekrar karıştırılır.
- Hazırlanan karışım 30 dk içinde kullanılmalıdır.
- Harç, derz boşluklarına lastik mala ile doldurulur ve fazlalıklar sıyırma ile alınır.
- Hava koşullarına bağlı olarak ortalama 15-20 dk sonra ıslak sünger ile yüzeye fazla baskı oluşturmadan temizlenir.

■ UYARILAR VE ÖNERİLER

- Derz uygulamasından önce, derz boşlukları arasında bulunabilecek toz, talaş, inşaat çimento artıkları temizlenmelidir.
- Uygulama öncesinde derz boşlukları sünger yardımıyla nemlendirilmelidir.
- Kaplamaların en az 24 saatten önce uygulandığından ve seramik yapıştırıcısının sertleştiğinden emin olunmalıdır.
- Metal yüzeylerde uygulanmaz.
- Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
- Dış mekan uygulamalarında, yağmur yağma olasılığı olan durumlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Uygulama yapıldıktan sonra ilk 24 saat dondan, güneşten ve şiddetli rüzgardan korunmalıdır.
- (+ 5 °C) - (+ 35 °C) derece arası uygulama önerilir.
- Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.

■ SARFIYAT

Derz genişliği ve seramik boyutuna göre
100 – 800 gr/m²

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin dışındaki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

İZERSAN YAPI MALZ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

Merkez / Fabrika: Egemenlik Mah. 6016/6 Sk. No:19/1 Işıkent Bornova/ İZMİR

www.dryfix.com.tr - info@izersan.com.tr

Tel&Fax: +90 850 777 05 35



DERZ PLUS

TEKNİK ÖZELLİKLER VE PERFORMANS DEĞERLERİ

Renk	Beyaz
Su Oranı	6,75-7,25 lt / 20 kg
Servise Açma Süresi	Min. 24 saat
Harcın Kullanılabilme Süresi	Max. 30 dk
Eğilme Dayanımı	$\geq 2,5$ N/mm ²
Basınç Dayanımı	≥ 15 N/mm ²
Su Emme 30 dk/ 240 dk	≤ 5 gr/ ≤ 10 gr
Büzülme Katsayısı	≤ 3 mm/m
Aşınma Dayanımı	≤ 2000 mm ³

Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük sıcaklıkta süre uzar, yükseke sıcaklıkta süre kısalır. Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DryFiX sorumlu değildir.

DEPOLAMA

Ambalaj	20 kg Kraft Torba
Renk	Beyaz
Raf Ömrü	12 Ay

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kullanımı ve depolanması esnasında, İşçi sağlığı ve güvenliği için uygun iş elbisesi, gözlük, eldiven ve maske kullanılmalıdır. Göz, ağız ve deri temasından kaçınılmalıdır. Temas edilen bölge bol su ile yıkanmalıdır. Daha tehlikeli durumlarda veya ürünün yutulması durumunda acil olarak bir uzman doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek maddeler sokulmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS) başvurulmalıdır.

YASAL UYARI

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından İzersan Yapı Malz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin dışındaki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

İZERSAN YAPI MALZ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

Merkez / Fabrika: Egemenlik Mah. 6016/6 Sk. No:19/1 İşikkent Bornova/ İZMİR

www.dryfix.com.tr - info@izersan.com.tr

Tel&Fax: +90 850 777 05 35

