

FLOOR 600

Çimento esaslı, kuvars agregalı, beton ile uyumu arttırmak için özel katkıları içeren yüzey sertleştirici malzemesi.

■ AVANTAJLARI

- Kolay ve hızlı uygulanır.
- Basınç, aşınma ve çatlama dayanımı direnci yüksektir.
- Homojen ve düzgün bir yüzey sunar.
- Priz almış betona hızlı ve kolay entegre olarak iş gücünden kazanç sağlar.
- Dış koşullara ve termal farklılıklara karşı dayanıklıdır.

■ UYGULAMA ALANLARI

- Tüm iç ve dış cephelerde, fabrika, otopark, atölye, iş alanları, istasyon ve servis alanları gibi ağır yüke maruz kalan alanlarda kullanılır.

■ UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

Uygulanacak alan betonu en az C25 sınıfında olmalıdır.

- Uygulama yapılacak taze betonun yüzeyi tepsilerle perdahlanmalı, tahta mala ile düzeltilmiş olmalıdır.
- Beton uygulamaya hazır olduğunda uygun miktarda ürün yüzeye serpilir ve tepsilerle perdahlanmalı, tahta mala ile düzeltilmiş olmalıdır.
- Beton uygulamaya hazır olduğunda uygun miktarda ürün yüzeye serpilir ve tepsilerle perdahlanmalı, tahta mala ile düzeltilmiş olmalıdır.
- Beton uygulamaya hazır olduğunda uygun miktarda ürün yüzeye serpilir ve tepsilerle perdahlanmalı, tahta mala ile düzeltilmiş olmalıdır.

■ DEPOLAMA

Ambalaj	25 kg Kraft Torba
Renk	Gri, Kırmızı, Yeşil
Raf Ömrü	Rutubetsiz ve kuru ortamlarda, ambalajın ağzı açılmaması ve hasar görmemesi koşuluyla üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar dondan ve güneşten korunmalıdır.

■ SARFIYAT

4,00-6,00 kg/m²

■ UYARILAR VE ÖNERİLER

- Metal yüzeylerde uygulanmaz.
- Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
- Yüksek hava sirkülasyonu olan alanlarda, uygulama sonrası 24 saat içinde don oluşma ihtimali olan durumlarda uygulama yapılmamalıdır.
- (+ 5 °C) - (+ 35 °C) derece arası uygulama önerilir.
- Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin dışındaki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

İZERSAN YAPI MALZ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

Merkez / Fabrika: Egemenlik Mah. 6016/6 Sk. No:19/1 Işıkent Bornova/ İZMİR

www.dryfix.com.tr - info@izersan.com.tr

Tel&Fax: +90 850 777 05 35



FLOOR 600

■ TEKNİK ÖZELLİKLER VE PERFORMANS DEĞERLERİ

Ürün Yapısı	Çimento ve Kuvars Bazlı Toz
Renk	Gri, Kırmızı, Yeşil
Referans Standart	TS EN 13813
Basınç Dayanımı	C40
Eğilme Dayanımı	F7
Aşınma Mukavemeti	$\leq 3,2 \text{ cm}^3/50 \text{ cm}^2$
Aşınmaya Direnç	$\leq 3.000 \text{ mg}$
Çekme Kopma Dayanımı	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Çarpma Direnci	Sınıf II
Kapiler Su Emme ve Su Geçirgenliği	$\leq 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}0,5$
Yangına Tepki Sınıfı	A1

Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük sıcaklıkta süre uzar, yüksek sıcaklıkta süre kısalır. Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DryFiX sorumlu değildir.

■ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kullanımı ve depolanması esnasında, İşçi sağlığı ve güvenliği için uygun iş elbisesi, gözlük, eldiven ve maske kullanılmalıdır. Göz, ağız ve deri temasından kaçınılmalıdır. Temas edilen bölge bol su ile yıkanmalıdır. Daha tehlikeli durumlarda veya ürünün yutulması durumunda acil olarak bir uzman doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek maddeler sokulmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS) başvurulmalıdır.

■ YASAL UYARI

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından İzersan Yapı Malz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin dışındaki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

İZERSAN YAPI MALZ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

Merkez / Fabrika: Egemenlik Mah. 6016/6 Sk. No:19/1 İşıkkent Bornova/ İZMİR

www.dryfix.com.tr - info@izersan.com.tr

Tel&Fax: +90 850 777 05 35

