

MANTO DECO

Çimento esaslı, polimer katkılı dekoratif dış cephe kaplamasıdır.

■ AVANTAJLARI

- İç ve dış cephe uygulamalarında mükemmel aderans sağlar.
- Uygulaması kolaydır ve homojen bir tekstür oluşturur.
- Çatlama direnci yüksek ve esnekler.
- Termal ısı farklarına karşı dirençlidir.
- Su buharı geçirgenlik kat sayısı yüksektir, yapının nefes almasını sağlar.

■ UYGULAMA ALANLARI

- Yapıların çimento esaslı yüzeylerinde ve ısı yalıtım sistemi son kat dekoratif kaplama olarak kullanılır.

■ UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

- 25 kg torba 5,75-6,25 lt temiz su ile mikser yardımı ile düşük devirde, ürün suya yavaşça eklenir ve homojen hale gelene kadar 2-3 dk karıştırılmalıdır.
- Karışım, 5 dakika dinlendirilir ve tekrar 1-2 dakika karıştırılarak, kullanıma hazır hale getirilir.

■ DEPOLAMA

| | |
|----------|--|
| Ambalaj | 25 kg Kraft Torba |
| Renk | Beyaz |
| Raf Ömrü | Rutubetsiz ve kuru ortamlarda, ambalajın ağzı açılmaması ve hasar görmemesi koşuluyla üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar dondan ve güneşten korunmalıdır. |

■ SARFIYAT

2,80- 3,20 Kg/m²

■ UYARILAR VE ÖNERİLER

- Metal yüzeylerde uygulanmaz.
- Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
- 5 °C - 35 °C arasında uygulama önerilir.
- Direk güneş altında, uygulama sonrası 24 saat içinde yağmur yağma ve don oluşma ihtimali olan durumlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin dışındaki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

İZERSAN YAPI MALZ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

Merkez / Fabrika: Egemenlik Mah. 6016/6 Sk. No:19/1 Işıkent Bornova/ İZMİR

www.dryfix.com.tr - info@izersan.com.tr

Tel&Fax: +90 850 777 05 35



MANTO DECO

TEKNİK ÖZELLİKLER VE PERFORMANS DEĞERLERİ

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Ürün Yapısı | Çimento Bazlı Toz |
| Su Karışım Oranı | 5,75-6,25 lt su / 25 kg |
| Boya Uygulaması İçin Gereken Süre | Min. 7 gün |
| Referans Standart | TS EN 998-1 |
| Sertleşmiş Kuru Yığın Yoğunluğu | 1500 ± 200 kg/m ³ |
| Basınç Dayanımı | CS IV ≥6 N/mm ² |
| Kapiler Su Emme | ≤ 0,40 kg/m ² dk 0,5 |
| Su Buharı Geçirgenlik Katsayısı | ≤ 15 |
| Isı İletkenlik Kat Sayı Değeri | ≤ 0,55 W/m.K P= %50 |
| Yangına Tepki Sınıfı | A1 |
| Kap Ömrü | 2-3 Saat |

Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük sıcaklıkta süre uzar, yüksek sıcaklıkta süre kısalır. Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DryFiX sorumlu değildir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kullanımı ve depolanması esnasında, İşçi sağlığı ve güvenliği için uygun iş elbisesi, gözlük, eldiven ve maske kullanılmalıdır. Göz, ağız ve deri temasından kaçınılmalıdır. Temas edilen bölge bol su ile yıkanmalıdır. Daha tehlikeli durumlarda veya ürünün yutulması durumunda acil olarak bir uzman doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek maddeler sokulmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS) başvurulmalıdır.

YASAL UYARI

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından İzersan Yapı Malz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin dışındaki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

İZERSAN YAPI MALZ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

Merkez / Fabrika: Egemenlik Mah. 6016/6 Sk. No:19/1 Işıkent Bornova/ İZMİR

www.dryfix.com.tr - info@izersan.com.tr

Tel&Fax: +90 850 777 05 35

