

MANTO PLAST

Çimento esaslı, elyafli, polimer katkılı ısı yalıtım levha sıvasıdır.

■ AVANTAJLARI

- İç ve dış cephe ısı yalıtım sıvası uygulamalarında mükemmel aderans sağlar.
- Uygulaması kolaydır ve düzgün bir yüzey oluşturur.
- Çatlama direnci yüksektir.
- Termal ısı farklarına karşı dirençlidir.

■ UYGULAMA ALANLARI

- EPS, XPS ve Taş yünü gibi tüm yalıtım levhalarında kullanımı uygundur.

■ UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

- 25 kg torba 5,75-6,25 lt temiz su ile mikser yardımı ile düşük devirde, ürün suya yavaşça eklenir ve homojen hale gelene kadar 2-3 dk karıştırılmalıdır
- Karışım, 5 dakika dinlendirilir ve tekrar 1-2 dakika karıştırılarak, kullanıma hazır hale getirilir.

■ DEPOLAMA

Ambalaj	25 kg Kraft Torba
Renk	Gri
Raf Ömrü	Rutubetsiz ve kuru ortamlarda, ambalajın ağzı açılmaması ve hasar görmemesi koşuluyla üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar dondan ve güneşten korunmalıdır.

■ SARFİYAT

4,00 – 6,00 Kg/m² - 2 kat

■ UYARILAR VE ÖNERİLER

- Isı yalıtım levhaları yüzeye iyi bir şekilde sabitlenmiş olmalıdır.
- Levhalar arasındaki 2 mm ve üstü boşlukların olmamasına dikkat edilmelidir.
- Levha yüzeyleri varsa toz ve kirden arındırılmış olmalıdır.
- 5 °C – 35 °C arasında uygulama önerilir.
- Direk güneş altında, uygulama sonrası 24 saat içinde yağmur yağma ve don oluşma ihtimali olan durumlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Metal yüzeylerde uygulanmaz.
- Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
- Yağmur yağarken veya yağma olasılığı olan durumlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Soğuk havalarda kürlenme daha yavaş gerçekleşeceği için ikinci kat uygulama yapılmadan ilk katın tam olarak kurduğundan emin olunmalıdır.
- Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır.

Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin dışındaki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

İZERSAN YAPI MALZ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

Merkez / Fabrika: Egemenlik Mah. 6016/6 Sk. No:19/1 Işıkent Bornova/ İZMİR

www.dryfix.com.tr - info@izersan.com.tr

Tel&Fax: +90 850 777 05 35



MANTO PLAST

TEKNİK ÖZELLİKLER VE PERFORMANS DEĞERLERİ

Ürün Yapısı	Çimento Bazlı Toz
Su Karışım Oranı	5,75-6,25 lt su / 25 kg
Referans Standart	Min. 7 gün
Isı Yalıtım Plakasına Yapışma Mukavemeti	TS EN 998-1
Sertleşmiş Kuru Birim Hacim Kütlesi	1500 ± 200 kg/m ³
Eğilme Dayanımı	CS IV ≥6 N/mm ²
Basınç Dayanımı	≤ 0,40 kg/m ² dk 0,5
Su Emme	≤ 15
Su Buharı Geçirgenlik Katsayısı	≤ 0,55 W/m.K P= %50
Kap Ömrü	A1

Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük sıcaklıkta süre uzar, yüksek sıcaklıkta süre kısalır. Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DryFiX sorumlu değildir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kullanımı ve depolanması esnasında, İşçi sağlığı ve güvenliği için uygun iş elbisesi, gözlük, eldiven ve maske kullanılmalıdır. Göz, ağız ve deri temasından kaçınılmalıdır. Temas edilen bölge bol su ile yıkanmalıdır. Daha tehlikeli durumlarda veya ürünün yutulması durumunda acil olarak bir uzman doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek maddeler sokulmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS) başvurulmalıdır.

YASAL UYARI

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından İzersan Yapı Malz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin dışındaki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

İZERSAN YAPI MALZ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

Merkez / Fabrika: Egemenlik Mah. 6016/6 Sk. No:19/1 Işıkent Bornova/ İZMİR

www.dryfix.com.tr - info@izersan.com.tr

Tel&Fax: +90 850 777 05 35

