

SELF PRO RAPID

Alçı esaslı 1-10 mm kalınlığında uygulanabilen, hızlı priz alan, modifiye katkıları içeren, yüksek aşınma ve basınç dayanımına sahip kendinden yayılabilen tesviye şapı.

■ AVANTAJLARI

- Kolay ve hızlı uygulanır.
- Basınç, aşınma ve çatlama dayanımı direnci yüksektir.
- Homojen ve düzgün bir yüzey sunar.
- 1-10 mm aralığında güvenle kullanılır.
- Yayılma performansı yüksektir.

■ UYGULAMA ALANLARI

- İç alanlarda, hafif yaya trafiğine açık alış-veriş merkezlerinde, yerden ısıtmalı zeminlerde, parke ve laminat benzeri kaplamaların altında kullanılır.

■ UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

- 25 kg torba 6,00-6,50 lt temiz su ile mikser yardımı ile düşük devirde, ürün suya yavaşça eklenir ve homojen hale gelene kadar 2-3 dk karıştırılmalıdır. Uygulama öncesi ürün 1-2 dk dinlendirilmelidir.
- Karışım, zemine dökülerek yayılmaya bırakılır. Ancak yayılma hızını arttırmak için mala veya çekpas kullanılabilir.
- Yayılma işlemi sonrası yüzey kirli rulo yardımı ile düzleştirilir.

■ DEPOLAMA

Ambalaj	25 kg Kraft Torba
Renk	Beyaz
Raf Ömrü	Rutubetsiz ve kuru ortamlarda, ambalajın ağzı açılmaması ve hasar görmemesi koşuluyla üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar dondan ve güneşten korunmalıdır.

■ SARFIYAT

1,9-2,1 kg/m² - 1 mm

■ UYARILAR VE ÖNERİLER

- Metal yüzeylerde uygulanmaz.
- Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
- Uygulama yüzeyi kir ve tozdan arındırılmalı, temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- Yüzeyde zayıf alanlar ve derin çatlaklar DryFiX TRACK R2 tamir harcı ile 24 saat öncesinde onarılmalıdır.
- Yüzey mutlaka en az 2 saat öncesinden zemin astarı ile astarlanmalıdır.
- Yüksek hava sirkülasyonu olan alanlarda, uygulama sonrası 24 saat içinde don oluşma ihtimali olan durumlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Laminat, parke ve PVC kaplamalar, uygulamadan min. 48 saat sonra yapılmalıdır.
- (+ 5 °C) - (+ 35 °C) derece arası uygulama önerilir.
- Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin dışındaki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

İZERSAN YAPI MALZ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

Merkez / Fabrika: Egemenlik Mah. 6016/6 Sk. No:19/1 Işıkent Bornova/ İZMİR

www.dryfix.com.tr - info@izersan.com.tr

Tel&Fax: +90 850 777 05 35



SELF PRO RAPID

TEKNİK ÖZELLİKLER VE PERFORMANS DEĞERLERİ

Ürün Yapısı	Çimento Bazlı Toz
Renk	Beyaz
Su Karışım Oranı	6,00-6,50lt su / 25 kg
Uygulama Kalınlığı	1-20 mm
Tam Kurumu ve Servise Açma Süresi	Minimum 24 Saat
Harcın Kullanma Süresi	Maksimum 15 Dakika
Üzerinde Yürünebilme Süresi	Minimum 3 Saat
Üzerine Uygulama Yapabilme Süresi	Minimum 6 Saat
Referans Standart	TS EN 13813
Alt Yapışma Dayanımı	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Basınç Dayanımı	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$
Eğilme Dayanımı	$\geq 3 \text{ N/mm}^2$
Çözünür Klor içeriği	$\leq \% 0,05$
Yangına Tepki Sınıfı	A1

Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük sıcaklıkta süre uzar, yüksek sıcaklıkta süre kısalır. Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DryFiX sorumlu değildir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kullanımı ve depolanması esnasında, İşçi sağlığı ve güvenliği için uygun iş elbisesi, gözlük, eldiven ve maske kullanılmalıdır. Göz, ağız ve deri temasından kaçınılmalıdır. Temas edilen bölge bol su ile yıkanmalıdır. Daha tehlikeli durumlarda veya ürünün yutulması durumunda acil olarak bir uzman doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek maddeler sokulmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS) başvurulmalıdır.

YASAL UYARI

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından İzersan Yapı Malz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin dışındaki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

İZERSAN YAPI MALZ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

Merkez / Fabrika: Egemenlik Mah. 6016/6 Sk. No:19/1 İçkent Bornova/ İZMİR

www.dryfix.com.tr - info@izersan.com.tr

Tel&Fax: +90 850 777 05 35

