

## TRACK R2

Çimento esaslı, polimer ve özel katkıları ile güçlendirilmiş, R2 sınıfı tamir ve tesviye harcı.

### ■ AVANTAJLARI

- Kolay uygulanır.
- Beton ve sıvalı yüzeylerde yüksek aderans sağlar.
- Yatay ve düşey alanlarda kullanım imkanı verir.
- Kısa kürlenme süresi ile hızlı servise açma süresi sağlar.
- Termal değişimlere karşı dirençlidir.
- Çatlamaya karşı direnci yüksektir.

### ■ UYGULAMA ALANLARI

Çimento bazlı tüm yüzeylerde, seramik ve sıva benzeri uygulamalar öncesi 5 mm ye kadar onarım imkanı sağlar.

### ■ UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

- 25 kg torba 4,00-4,50 lt suya yavaşça ilave edilerek mikser yardımı ile 2-3 dk karıştırılır. 2 dk dinlendirildikten sonra 1-2 dk daha tekrar karıştırılır.
- Hazırlanan karışım 30 dk içinde kullanılmalıdır.
- Çimento bazlı yapı elemanlarına yatay ve düşey yönde mala yardımı ile uygulanır.
- Uygulama yüzeyi uygulama öncesi toz ve kirden arındırılmalıdır.
- Uygulama öncesi onarılacak alan hafifçe nemlendirilmelidir.
- Tek katta maksimum 5 mm uygulama yapılabilir. Katlar arası uygulama için minimum 3 saat beklenmelidir.

### ■ DEPOLAMA

Ambalaj	25 kg Kraft Torba
Renk	Gri
Raf Ömrü	Rutubetsiz ve kuru ortamlarda, ambalajın ağzı açılmaması ve hasar görmemesi koşuluyla üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar dondan ve güneşten korunmalıdır.

### ■ SARFIYAT

1,9-2,0 kg/m<sup>2</sup> - 1 mm

### ■ UYARILAR VE ÖNERİLER

- Metal yüzeylerde uygulanmaz.
- Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
- Dış mekan uygulamalarında, yağmur yağma olasılığı olan durumlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Uygulama yapıldıktan sonra ilk 24 saat dondan, güneşten ve şiddetli rüzgardan korunmalıdır.
- ( + 5 °C ) - ( + 35 °C ) derece arası uygulama önerilir.
- Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin dışındaki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

### İZERSAN YAPI MALZ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

**Merkez / Fabrika:** Egemenlik Mah. 6016/6 Sk. No:19/1 İşikkent Bornova/ İZMİR

www.dryfix.com.tr - info@izersan.com.tr

Tel&Fax: +90 850 777 05 35



## TRACK R2

### TEKNİK ÖZELLİKLER VE PERFORMANS DEĞERLERİ

Ürün Yapısı	Çimento Bazlı Toz
Renk	Gri
Su Karışım Oranı	4,00-4,50 lt su / 25 kg
Uygulama Kalınlığı	1-5 mm
Tam Kurumu ve Servise Açma Süresi	Minimum 24 Saat
Harcın Kullanma Süresi	Maksimum 30 Dakika
Referans Standart	TS EN 1504-3 / Sınıf R2
Alt Yapışma Dayanımı	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Basınç Dayanımı	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$
Eğilme Dayanımı	$\geq 4 \text{ N/mm}^2$
Çözünür Klor içeriği	$\leq \% 0,05$
Yangına Tepki Sınıfı	A1

Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük sıcaklıkta süre uzar, yüksek sıcaklıkta süre kısalır. Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DryFiX sorumlu değildir.

### GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kullanımı ve depolanması esnasında, İşçi sağlığı ve güvenliği için uygun iş elbisesi, gözlük, eldiven ve maske kullanılmalıdır. Göz, ağız ve deri temasından kaçınılmalıdır. Temas edilen bölge bol su ile yıkanmalıdır. Daha tehlikeli durumlarda veya ürünün yutulması durumunda acil olarak bir uzman doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek maddeler sokulmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS) başvurulmalıdır.

### YASAL UYARI

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından İzersan Yapı Malz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin dışındaki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

### İZERSAN YAPI MALZ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

**Merkez / Fabrika:** Egemenlik Mah. 6016/6 Sk. No:19/1 İçkent Bornova/ İZMİR

www.dryfix.com.tr - info@izersan.com.tr

Tel&Fax: +90 850 777 05 35

