

## TRACK R4

Çimento esaslı, elyaf takviyeli, özel katkıları ile güçlendirilmiş, tiksotropik R4 sınıfı yapısal harcı.

### ■ AVANTAJLARI

- Kolay uygulanır.
- Çimento bazlı tüm yüzeylerde yüksek aderans sağlar.
- Yatay ve düşey alanlarda kullanım imkanı verir.
- Kısa kürlenme süresi ile hızlı servise açma süresi sağlar. Erken ve nihai basınç dayanımı yüksektir.
- Termal değişimlere karşı yüksek dirençlidir. Özel formülasyonu nedeniyle korozyona neden olmaz.
- Çatlama direnci yüksektir.

### ■ UYGULAMA ALANLARI

Çimento bazlı tüm yüzeylerde, karot ve tij deliklerinin doldurulmasında, kolon ve giriş gibi yapı elemanlarının onarımında, su altı zeminlerde, pah ve yüzey düzetmelerinde kullanılır.

### ■ UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

- 25 kg torba 3,75-4,25 lt temiz su ile mikser yardımı ile düşük devirde, ürün suya yavaşça eklenir ve homojen hale gelene kadar 2-3 dk karıştırılmalıdır. Tiksotropik özelliği nedeniyle karışım sonrası hızlıca uygulamaya geçilmelidir.

### ■ DEPOLAMA

Ambalaj	25 kg Kraft Torba
Renk	Gri
Raf Ömrü	Rutubetsiz ve kuru ortamlarda, ambalajın ağzı açılmaması ve hasar görmemesi koşuluyla üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar dondan ve güneşten korunmalıdır.

### ■ SARFIYAT

1,9-2,0 kg/m<sup>2</sup> - 1 mm

### ■ UYARILAR VE ÖNERİLER

- Metal yüzeylerde uygulanmaz.
- Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
- Çimento bazlı yapı elemanlarına yatay ve düşey yönde mala yardımı ile uygulanır.
- Uygulama yüzeyi uygulama öncesi toz ve kirden arındırılmalıdır.
- Uygulama öncesi onarılabilecek alan hafifçe nemlendirilmelidir.
- Tek katta maksimum 80 mm ye kadar uygulama yapılabilir. Katlar arası uygulama için minimum 3 saat beklenmelidir.
- Uygulama yapıldıktan sonra ilk 24 saat dondan, güneşten ve şiddetli rüzgardan korunmalıdır.
- ( + 5 °C ) - ( + 35 °C ) derece arası uygulama önerilir.
- Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin dışındaki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

### İZERSAN YAPI MALZ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

**Merkez / Fabrika:** Egemenlik Mah. 6016/6 Sk. No:19/1 İşikkent Bornova/ İZMİR

www.dryfix.com.tr - info@izersan.com.tr

Tel&Fax: +90 850 777 05 35



## TRACK R4

### ■ TEKNİK ÖZELLİKLER VE PERFORMANS DEĞERLERİ

Ürün Yapısı	Çimento Bazlı Toz
Renk	Gri
Su Karışım Oranı	3,75-4,25 lt su / 25 kg
Uygulama Kalınlığı	5-80 mm
Tam Kurumu ve Servise Açma Süresi	Minimum 24 Saat
Harcın Kullanma Süresi	Maksimum 30 Dakika
Referans Standart	TS EN 1504-3 / Sınıf R4
Alt Yapışma Dayanımı	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
Basınç Dayanımı	$\geq 45 \text{ N/mm}^2$
Eğilme Dayanımı	$\geq 8 \text{ N/mm}^2$
Çözünür Klor içeriği	$\leq \% 0,05$
Yangına Tepki Sınıfı	A1

Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük sıcaklıkta süre uzar, yüksek sıcaklıkta süre kısalır. Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DryFiX sorumlu değildir.

### ■ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kullanımı ve depolanması esnasında, İşçi sağlığı ve güvenliği için uygun iş elbisesi, gözlük, eldiven ve maske kullanılmalıdır. Göz, ağız ve deri temasından kaçınılmalıdır. Temas edilen bölge bol su ile yıkanmalıdır. Daha tehlikeli durumlarda veya ürünün yutulması durumunda acil olarak bir uzman doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek maddeler sokulmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS) başvurulmalıdır.

### ■ YASAL UYARI

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından İzersan Yapı Malz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin dışındaki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

### İZERSAN YAPI MALZ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

**Merkez / Fabrika:** Egemenlik Mah. 6016/6 Sk. No:19/1 İçkent Bornova/ İZMİR

www.dryfix.com.tr - info@izersan.com.tr

Tel&Fax: +90 850 777 05 35

